

**ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ УСКУНАЛАРИНИ КОРРОЗИЯДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ УЧУН
КОМПОЗИЦИОН ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАР ВА УЛАР АСОСИДАГИ
ҚОПЛАМАЛАРНИНГ САМАРАЛИ ТАРКИБИНИ ОЛИШ УСУЛИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13830732>

**Баратова Ситора Толиб Қизи
Юсуфова Назокат Шұхратжон кизи**

Тошкент кимё-технология институти Яңғиер филиали талабаси

Хайдаров Бекзод Ҳамза үғли

Тошкент кимё-технология институти Яңғиер филиали доценти

Калит сұздар: коррозия, полимер, композицион материал, адгезион.

Ключевые слова: коррозия, полимер, коррозионно-активный материал, адгезия.

КИРИШ

Жағонда адгезион мустаҳкам, агрессив мұхитта чидамлиги юқори бўлган композицион қопламаларни олиш имконини берадиган полимер материаллар мавжуд бўлиб, улардан самарали фойдаланилмоқда. [1] Агрессив мұхитда қўлланиладиган композицион полимер қопламалар ишлаб чиқаришда уларнинг таркибиغا қўшиладиган органик минерал моддаларнинг табиати, тури, таркибига боғлиқлигига алоҳида эътибор қаратилган.[2] Шу билан бирга озиқ-овқат саноати ичимликлари ишлаб чиқаришда қўлланиладиган асбоб-ускуналарни коррозиядан ҳимоялашда антикоррозион композицион полимер қопламаларнинг тузилиши ва холатини ўрганиш ва олиш технологиясини ишлаб чиқиш асосий ўрин эгаллайди.[3.4]


Республикамизда озиқ-овқат, алкоголь ва алкогольсиз ичимликлар ишлаб чиқариш ускуналарини коррозиядан ҳимоялаш учун агрессив мұхитта чидамли материаллар ва улар асосида қопламалар ишлаб чиқариш бўйича кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилиб, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш борасида мұхим натижаларга эришилмоқда.[5] Бу борада, озиқ-овқат, алкоголь ва алкогольсиз ичимликлар ишлаб чиқариш ускуналарини коррозиядан ҳимоя қилиш учун композицион полимер материалар ва улар асосидаги қопламаларнинг янги самарали таркибларини ва уларнинг ишлаб чиқариш технологиясини яратиш ва такомиллаштиришга йўналтирилган илмий-тадқиқотлар мұхим аҳамият касб этади.[6]

Тадқиқотнинг обьекти ва усуллари. Олиб борилаётган таддқиқотларимиз давомида ЭИС-1, Э-181- эпокси олигомерлари, паст зичликка эга полиэтилен (ПЭПЭ), дигутилфталат пластификатори (ДБФ), полиэтиленполиамин (ПЭПА) - қотиувчи ва пиперидин танланган булиб обьектлардан фойдаланган холда стандарт усул ва қурилмалардан фойдаланилган. Шартли қовушқоқлик ГОСТ 8420-74 , адгезив зичлик

ГОСТ 14-760-69, эгилүвчанлик кучи ГОСТ 4648-71, электрофизик хоссалари ГОСТ 6433.2.3.4.-71 бўйича, иссиқликка чидамлилиги ВИК қурилмасида, коррозияга чидамлилиги эса ГОСТ 120-20-72 лар бўйича аниқланган.


Олинган натижаларнинг тахлили. Эпоксид ва эпоксиполиэтилен аралашибмаларининг мустаҳкамлиларини ўрганиш. Ишлаб чиқилган композицияларнинг сезиларли фарқи бу мустаҳкамлиларини ноаддитив ўзгариши ҳисобланади. 1-расмда эпоксиполиэтилен композицияларини бир ўқли чўзилишидаги мустаҳкамлиларини чегарасининг полиэтилен концентрацияси ва деформация тезлигига боғлиқлиги келтирилган. 1-расмдан кўриниб турибдики, эгри чизиклар табиатан маълум бир мунтазам қонунийликни англатади ва уларнинг бу каби қонуниятга бўйсиниши материалларнинг мустаҳкамлиларини ўрганилган барча деформация тезлигига ва таркиб интервалларида аниқлаш имконини беради. Термодинамик жиҳатдан мос бўлмаган композитлардан фарқли ўлароқ, термодинамик жиҳатдан мос бўлган эпоксид полимерлари ва улар асосидаги композитларнинг чўзилиш мустаҳкамлиларини кўрсаткичи анча мураккаб характерга эга (1-расм, а, б).

Келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, таркиб ва мустаҳкамлиларини ўртасида аддитивлик кузатилмайди, ваҳоланки, чўзилиш вақтида мустаҳкамлиларнинг ўсишига мойиллик кўзга ташланади (1а-расм). Кам таркибли Э-181нинг (5-10 масс.к) худудида ушбу кўрсаткич сезиларли даражада ошган, бу кам миқдордаги қўшимчаларнинг сезиларли бошқарувчанлик таъсирига асосан тушунтирилади. Э-181 эпокси олигомерининг таркибий миқдори ортиши билан чўзилиш мустаҳкамлиларини кўрсаткичи дастлабки ҳолатигача пасайиши кузатилади.




б) – Композициядаги Э-181 олигомер таркиби:
1-0 масс.к; 2-5 масс.к.; 3-10
масс.к;
5-20 масс.к, 6-50 масс.к.

1-расм. Эпоксид композициялари (ЭИС-1: Э-181) мустаҳкамлиларини чегарасининг турли чўзилиш тезлигига Э-181 олигомер таркиби (а) ва композициядаги Э-181 олигомернинг турли таркибида чўзилиш тезлигига (б) боғлиқлиги




а) Узилишдаги чўзилиш тезлиги:
1 – 10 мм/м; 2-20 мм/м; 3-50 мм/м;
4-80 мм/м; 5-100 мм/м

Эпоксид ва эпоксиполиэтилен аралашмалари адгезион бирикмаларининг мустаҳкамлилигини (АБМ) ўрганиши. АБМ тадқиқотлари, бир вақтнинг ўзида узилиш мустаҳкамлигини аниқлаш мобайнида, иккита полимер аралашмасида олиб борилди: 1 аралашма – эпоксид олигомер ЭИС-1 – полиэтилен; 2- аралашма - эпоксид олигомер ЭИС-1 – эпоксид олигомер Э-181. Чўзилиш тезлигининг АБМга таъсири бўйича тадқиқотлар кенг диапазондаги (10-100 м/мин) тезликда ўтказилди. Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатди (2-расм, а), композициядаги полиэтилен миқдорининг 5 масс.к гача ортиши билан, 100 мм/мин.дан ташқари, барча чўзилиш тезлиги учун АБМда сезиларли ўсиш кузатилади. Биринчи холда, АБМнинг ошиши матрицанинг мўртлашиши, унинг ички тортишиш кучларининг пасайиши билан изоҳланиши мумкин. Кўп миқдордаги полиэтилен билан матрица тизими қовушқоқлиги сезиларли ошади ва полиэтиленнинг 20 масс.к. миқдорида композиция компаундлик хоссасини ўзлаштиради. Полиэтилен ўзининг паст зичлигига юқори эҳтимоллик билан матрицада катта жойни эгаллайди ва матрицанинг мутаносиб равишда тўлдирилиши муносабати билан мос равишда композициядаги боғларнинг фактик майдонини камайтиради ва АБМнинг пасайишида полиэтилен таъсирчан омил ҳисобланади. Матрицали тизимлар учун деформация тезлиги ўзгариши билан адгезив мустаҳкамликнинг ўзгариш қоидаси ҳам бузилади. Эпокси-эпоксид композицияларида АБМнинг таркибга боғлиқлиги янада мураккаб характерга эга бўлади, ушбу эпокси-эпоксид композициялари асосидаги тизимлар АБМ нинг абсолют кўрсаткичлари полиэтилен билан модификацияланган композицияларни кига нисбатан юқорироқ.



а) Композициядаги полиэтилен таркиби:
1-0 масс.к; 2-5 масс.к; 3-10 масс.к;
4-20 масс.к. 5-50 масс.к.



б) Узилишдаги чўзилиш тезлиги:
1 – 10 мм/м; 2-20 мм/м; 3-50 мм/м;
4-80 мм/м; 5-100 мм/м

2-расм. Эпоксид (ЭИС-1 : Э-181) композициялар адгезив бирикмалари мустаҳкамлигининг Э-181 олигомери таркибига (а) ва чўзилиш тезлигига (б) боғлиқлиги

1 ва 2-жадвалларда композит материалларнинг узилиш мустаҳкамлиги полиэтилен миқдорининг ортиши билан камайиши, букилиш ва қисилиш мустаҳкамлиги эса назорат намуналарининг кўрсатгичлари даражасида сақланиши кўрсатилган.

Бунда, Э-181 эпоксид олигомернинг полимер композицияларнинг физик-механик хоссаларига ижобий таъсирини кузатиш мумкин. Бу ҳолат ўзаро бирикувчи тўрлар ҳосил бўлиши оқибатида композиция таркибида юз берувчи структуравий ўзгаришлар билан боғлиқ.

1-жадвал

Полиэтиленнинг турли миқдорларида эпокси-полиэтилен композициялари физик-механик хоссаларининг қиёсий тавсифномаси

| Кўрсаткичлар | ЭИС- 1- 100 масс.к. ПП-7 масс.к. | Полиэтилен таркиби, масс.к. | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Узилиш мустаҳкамлиги, МПа | 27,0 70,0 | 1 8,8 | 1 7,5 | 1 7,5 | 1 3,5 | 1 1,0 | 1 1,0 |
| Букилиш мустаҳкамлиги, МПа | 180,0 7 | 6 8,0 | 7 6,0 | 8 0,0 | 7 8,0 | 7 3,0 | 7 1,0 |
| Қисилиш мустаҳкамлиги, МПа | 22,0 200,0 | 1 78,0 | 1 80,0 | 1 86,0 | 1 74,0 | 1 71,0 | 1 1,0 |
| Зарба қайишқоқлиги, кДж/м ² | 150,0 0,4 | 8 ,5 | 1 0,0 | 1 2,5 | 1 2,5 | 1 2,5 | 1 2,0 |
| Адгезив мустаҳкамлиги, МПа | | 2 7,0 | 2 6,6 | 2 6,2 | 2 1,6 | 2 1,6 | 1 9,2 |
| Бринель бўйича қаттиқлиги, МПа | | 1 95,0 | 1 90,0 | 1 88,0 | 1 80,0 | 1 76,0 | 1 1,0 |
| Вик бўйича иссиқбардошлиқ, °C | | 1 46,0 | 1 42,0 | 1 41,0 | 1 40,0 | 1 37,0 | 1 1,0 |
| 24 соатда сувшимувчанлик, % | | 0 ,27 | 0 ,17 | 0 ,12 | 0 ,11 | 0 ,10 | 0 0 |

Шундай қилиб, ЭИС-1-100 масс.к., пиперидин-7 масс.к., полиэтилен-10-15 масс.к., Э-181-20-30 масс.к. миқдордаги, юқори физик-механик хоссага эга бўлган ва озиқ-овқат ичимликлари саноатидаги ўскуналарни турли агрессив мұхитдан самарали ҳимоя қила оладиган, оптималь таркибли композиция ишлаб чиқилди.


2-жадвал

Э-181 олигомерининг турли миқдорларида эпокси-эпоксид композицияси материаллари физик-механик хоссаларининг қиёсий тавсифномаси

| Кўрсаткичлар | ЭИ С-1- 100 масс.к. ПП- 7 масс.к. | Э-181 олигомерининг 100 масс.к га таркиби | | | | | |
|--------------|--|---|------|-----|------|------|------|
| | | 1 | 20 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МПа | Узилиш мустаҳкамлиги, МПа | 27, | 2 | 18, | 2 | 2 | 2 |
| | Букилиш мустаҳкамлиги, МПа | 0 | 3,5 | 6 | 7,4 | 8,1 | 9,2 |
| | Қисилиш мустаҳкамлиги, МПа | 70, | 7 | 80, | 8 | 8 | 7 |
| | Зарба қайишқоқлиги, кДж/м ² | 0 | 4,0 | 0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 |
| | Адгезив мустаҳкамлиги, МПа | 180 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| | Бринель бўйича қаттиқлиги, МПа | ,0 | 82,0 | 8,0 | 94,0 | 90,0 | 83,0 |
| | Вик бўйича иссиқбардошлиқ, °C | 7 | 7 | 8,0 | 8 | 8 | 8 |
| | 24 соатда сувшимувчанлик, % | 22, | ,5 | 22, | ,5 | ,1 | ,2 |
| | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| | | 200 | 0,1 | 22 | 9,0 | 6,9 | 1,4 |
| | | ,0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 1 |
| | | 150 | 10,0 | 15 | 18,0 | 05,0 | 95,0 |
| | | ,0 | 1 | 4,0 | 1 | 1 | 1 |
| | | 0,4 | 50,0 | 0,2 | 60,0 | 55,0 | 50,0 |
| | | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ,34 | | ,19 | ,22 | ,25 |

«Эпоксиполиэтилен ва эпокси-эпоксид композицион материалларнинг коррозияга чидамлилигини ўрганиш жараёниад композицияли эпокси-полиэтилен ва эпоксид материаллар ва улар асосидаги қопламаларнинг озиқ-овқат ичимликлар ишлаб чиқариш ва сақлаш шароитида сувга бардошлиги ва чидамлилигини ўрганиш бўйича тадқиқот натижалари келтирилган.

Озиқ-овқат ичимликлари ишлаб чиқариш саноатида ишлатиладиган технологик ускуналар, асосан, кучсиз кислотали, кучсиз асосли ва сувли мұхит таъсирига учрайди. Салқин ичимликлар таркибида 95-97%гача сув бўлади. З-расмда 24 соат давомида эпоксиполиэтилен ва эпокси-эпоксид композицияларининг сувни ўзига сингдириш даражасининг Э-181 эпоксид смоласи ва полиэтилен миқдорига боғлиқлигини ўрганиш натижалари кўрсатилган, бунда асосий компонентларнинг таркибий қисми - ЭИС-1 - 100 масс.к., қотирувчи пиперидин эса - 7 масс.к. ни ташкил этди.



ЭИС-1нинг 100 масс.қисмли, пиперидиннинг эса 7 масс.қисмли таркиби

З-расм. Эпоксиполиэтилен ва эпокси-эпоксид композициялари сувшимувчанлигининг 24 соат (а), 90 сутка (б) давомида полиэтилен (1) ва эпоксид смоласи Э-181 (2)нинг мавжудлик миқдорига боғлиқлиги

За-расмнинг эгри чизиқларидан кўриниб турибдики, эпоксиполиэтилен композицияси таркибидаги полиэтилен миқдори ошгани сайин, сувшимувчанлик пасайиши юзага келади. Сув сингишининг 0,4 дан 0,13% гача кескин пасайиши, композиция таркибидаги полиэтиленнинг миқдорини 0 дан 15 масс.к. гача оширилишида кузатилади. Эпоксиполиэтилен композицияси сув шимувчанлигининг ундаги полиэтилен миқдорига боғлиқ қонунияти, полиэтиленнинг ЭИС-1 эпоксид олигомерига нисбатан кўпроқ гидрофоб эканлиги, сув ўтказмаслик хусусиятига эгалиги ва бунинг натижасида композициянинг сувшимувчанлигининг пасайишига олиб келиши билан изоҳланиши мумкин.

Шундай қилиб, 100 масс.к. ЭИС-1 эпоксид смоласи тутган коррозиябардош композицияларда полиэтиленнинг энг мақбул миқдорини 15 масс.к. га, Э-181 эпоксид смоласини эса 30 масс.к. деб қабул қилиш мумкин. Намуналарнинг сувшимувчанлик хоссасини узоқ вақт таъсирига чидамлилигини аниқлаш учун, 90 кун давомида уларни сувда сақлаш усули билан, ишлаб чиқилган ушбу композициялар намуналарининг сув шимувчанлик хоссаларининг боғлиқлик қонуниятлари ўрганилди (З-расм).

Холоса. Салқин ичимликлар мұхитида бўлган эпокси-эпоксид композициялари намуналари вазнининг паст даражаси, Э-181 ва ЭИС-1 эпоксид смолаларининг, қотирувчи пиперидин иштирокида, ўзаро таъсирида янада зич тўрли структурани ҳосил қиласи, ушбу структуравий ҳолат эса сув ва озиқ-овқат ичимликларида мавжуд бўлган бошқа компонентларни намуналарнинг чуқур қисмига сингиб киришига етарлича тўсқинлик қиласи.

Демак, ушбу композициялар озиқ-овқат саноати ускуна ва қурилмаларини коррозиядан ҳимоя қилишда, хусусан, озиқ-овқат ичимликлар ишлаб чиқариш ва сақлаш шароитида фойдаланилиши мумкин деб ишончли холосага келиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР:

1. Долгих В.И., Лякишев Н.П., Фролов К.В. Защита металлофонда от коррозии. // Металлы. 1990. - № 5. - С. 5-14.
2. Шодиев Хамза Рузиколович, Негматова Комила Соибжановна, Негматов Сайибжан Садыкович, Абед Нодира Сойибжановна, Насридинов Азизбек Шамсиддинович, Султанов Санжар Уразалиевич, Камалова Дилнавоз Ихтиёровна АНТИКОРРОЗИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ // Universum: технические науки. 2021. №1-1 (82). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/antikorrozionnye-kompozitsionnye-materialy-na-osnove-organomineralnyh-ingredientov> (дата обращения: 01.02.2023).
3. Sultanov S. et al. & Nasriddinov, A.(2022, June). Anti-corrosion coating for engineering purposes //AIP Conference Proceedings. – Т. 2432. – №. 1. – С. 050016.
4. Sultanov, S., Babakhanova, M., Yulchiyeva, S., Masharipova, M., & Jovliyev, S. (2022). Research of the Chemical Destruction Process of Composite Epoxide Materials Under the Influence of Environment. *Journal of Optoelectronics Laser*, 41(6), 782-787.
5. Вахабов Д.А., Негматов С.С., Тошматов А.У. и др. Изучение и выбор полимерных материалов для разработки эффективных антакоррозионной композиций и покрытий на их основе с учетом моделей химического разрушения. // «Композиционные материалы». 2003. -№1.-С. 54-55.
6. Бобылев В.А. Современное производство эпоксидных смол. Диановые и специальные смолы на основе бисфенола и его производных. Композитный мир, 2006, № 5, с. 10 – 14.